

AFTC Hochleistung Klebebänder

AM 9404, AM 9406, AM 9408, AM 9412, AM 9416, AM 9420 und AM9430 (2/2)

PRODUKTINFORMATION 07.2010

1/3

Anwendung

SilverTape® AM 9404, AM 9406, AM 9408, AM 9412, AM 9416, AM 9420 und AM 9430

sind doppelseitige, druckempfindliche Acrylat-Hochleistungs-Klebebänder, die speziell für die Verklebung von Stahl, Aluminium, und bestimmte Arten von Kunststoffen im modernen Fahrzeugbau ausgelegt sind. Die Klebebänder sind in der Lage, die unterschiedliche Wärmeausdehnung beim Einsatz von verschiedenen Materialien zu absorbieren. Diese AM- Typen haben eine höhere Schlagzähigkeit, auch bei Temperaturen unter 0 °Celsius.

SilverTape® AM 9404, AM 9406, AM 9408, AM 9412, AM 9416, AM 9420 und AM 9430

die AM-94er-Serie sind sehr starke Klebebänder und haben eine ausgezeichnete Anfangshaftung. Durch die hervorragende Anpassungsfähigkeit ist die AM-94er Produktfamilie ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, auch speziell für lackierte Oberflächen in der Automobilindustrie.

Andere Eigenschaften: sehr gute Scherfestigkeit, hohe innere Festigkeit und sehr gute Langzeitstabilität. Anwendungsgebiete sind z.B. Verkleben von Emblemen, Säulenverkleidungen, Rammschutzleisten, Dachleisten, Zier- und Chromleisten, Spoiler, Schweller, Anbauteile sowie verschiedenste konfektionierte Teile.

Allgemeine Informationen

SilverTape® AM 9404, AM 9406, AM 9408, AM 9412, AM 9416, AM 9420 und AM 9430

haben eine geschlossene Zellstruktur welche wind- und wasserdicht ist. Da die Klebebänder zu 100% aus Acrylatklebstoff bestehen, bilden sie eine fast unzerstörbare Verbindung zwischen den zu verklebenden Oberflächen. Darüberhinaus sind sie beständig bei Einwirkung von UV-Strahlung, Alterung, Weichmachern, Lösemitteln und Witterung. Die Klebebänder haben eine gute Anfangshaftung und sind auf Scherung und Zug belastbar. SilverTape® ist gut geeignet um dynamische Lasten aufzunehmen, da das Klebeband viskoelastisch bleibt. Hierdurch ist auch eine dauerhafte, spannungsfreie Verbindung von unterschiedlichen Materialien möglich. Zudem hat das Klebeband eine dichtende Wirkung.

Unsere Produktionsstandorte haben mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Produktion von Klebebändern und sind nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO/TS16949 zertifiziert.

AFTC Hochleistung Klebebänder

AM 9404, AM 9406, AM 9408, AM 9412, AM 9416, AM 9420 und AM9430 (2/2)

PRODUKTINFORMATION 07.2010

2/3

Structure

Klebeband Typ:	AM 9416	AM 9420	AM 9430
Klebstoff:	Hochleistung Klebeband		
Klebstoffkern:	Conformable Closed Cell Acrylic Foam (geschlossen-zelliger Klebstoffkern)		
Beschreibung:	Ausgezeichnete Anfangshaftung		
Klebstoffseite (Coating):	Coating 47 (Linierseite)		Coating 47 (Offene Klebstoffseite)
Dicke:	1,60 mm	2,00 mm	3,00 mm
Toleranz:	$\pm 0,1$ mm	$\pm 0,1$ mm	$\pm 0,1$ mm
Dichte:	880	880	880
Farbe:	Grau	Grau	Grau
Schutzabdeckung:	Polyethylenfolie (Papierabdeckung ist möglich)		

Generelle Klebebandeigenschaften

Klebeband Typ:	AM 9416	AM 9420	AM 9430
Schälkraft: (ASTM D 3330)	36 N/cm	40 N/cm	40 N/cm
Zugfestigkeit: (ASTM 897)	550 kPa	510 kPa	460 kPa
Scherfestigkeit: (Dynamisch): (ASTM 1002)	350 kPa 20min. 560 kPa 24h.	320 kPa 20min. 540 kPa 24h.	260 kPa 20min. 410 kPa 24h.
Scherfestigkeit: (Statisch) (ASTM 3654)	500 kPa	450 kPa	410 kPa
Beständigkeit gegen Lösungsmittel:		Ausgezeichnet	
Beständigkeit gegen UV:		Ausgezeichnet	
Temperaturbeständigkeit			
Langfristig:		100	
Kurzfristig:		160	

Verfügbare Größen

Standard Länge:	330 – 500 m
Maximale Länge:	1200 m
Kerndurchmesser:	75 – 130 mm
Standard Breitentoleranz:	$\pm 0,4$ mm

AFTC Hochleistung Klebebänder

AM 9404, AM 9406, AM 9408, AM 9412, AM 9416, AM 9420 und AM9430 (2/2)

PRODUKTINFORMATION 07.2010

3/3

Anwendung & Verarbeitung

Jede gute Klebeverbindung fällt und steht mit einer guten Vorbereitung und Verarbeitung. Die Verarbeitung besteht aus mehreren Schritten: die Reinigung, das Primern, der Andruck und der richtige Anwendungsumgebung.

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Umgebung, in der Sie kleben möchten, staubfrei ist, so dass die Oberflächen während des Verklebens nicht verschmutzen. Die ideale Temperatur für das Klebeband bei der Verklebung ist ca. 15 °Celsius oder höher.

Reinigung

Bitte kontrollieren Sie vorab den Grad der Oberflächenverschmutzung. Es sollten keine Öle von Walzen oder Fingerabdrücke zu sehen sein. Wenn die Oberfläche sehr schmutzig ist, kann man diese mit einer Industriereiniger (SilverTape® Cleaner) oder einer Heptanlösung reinigen. Auch wenn die Oberflächen sauber sind, nehmen Sie unsere SilverTape® Cleaner, welche eine 100% Isopropanol-Lösung ist. Es ist darauf zu achten, dass zur Reinigung immer fusselfreie Tücher verwendet werden, welche Sie bitte nur in eine Richtung reiben, so dass der Schmutz zum Schluss nicht zur Mitte befördert wird.

Qualität

Die Qualität der Verbindung hängt zum grössten Teil vom Kontakt des Bandes mit der zu verklebenden Oberfläche ab. Wegen seiner Viskoelastizität ist das Band in der Lage, in die mikroskopischen Poren der Materialien zu fließen. Wenn ein zu großer Unterschied zwischen die Materialien oder wenn die Materialien nicht zusammen gedrückt sind, wird die endgültige Festigkeit der Verbindung wesentlich langsamer oder nicht erreicht.

Darum ist es sehr wichtig, dass Sie kurzfristig Druck (100kPa) auf die Verbindung ausüben, so dass die Materialien optimal miteinander in Kontakt kommen.

Maximale Klebekraft

Um in kürzester Zeit die maximale Klebekraft zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, einen unserer Primer einzustreuen. Der Primer sorgt dafür, dass die Endfestigkeit in wenigen Minuten erreicht wird anstelle von 72 Stunden.

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Lagerung & Lagerzeit

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Klebebänder in der originalen Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 4 °Celsius und 38 °Celsius gelagert werden. Die Lagerzeit der Klebebänder beträgt unter optimalen Bedingungen 18 Monate.

Wichtige Information

Alle Werte in dieser Übersicht basieren auf unsere eigenen Erfahrungen und Werte von externen Testinstituten. Diese Werte sind repräsentativ und können nicht automatisch eingesetzt werden für Ihr spezifische Projekte. Sie müssen zuerst testen, ob das Band sich eignet für Ihre Anwendung oder des Projekts.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik. Alle Fragen bezüglich der Gewährleistung und Garantie entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen. SilverTape® ist einen Markenname von AFTC.